RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL





FASSICLOR® ZWEMBADVERF

Decoratieve verf voor zwembaden of fonteinen

- Decoratie en bescherming van zwembaden
- Base- en zuurbestendig
- Uitstekende vloei en eenvoudig te verwerken
- UV-bestendige zijdeglansafwerking
- 1-Component verf

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FASSICLOR® ZWEMBADVERF

OMSCHRIJVING
Decoratieve 1-component kleurvaste verf voor renovatie en decoratie van betonnen zwembaden en fonteinen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Decoratieve bekleding van zwembaden of fonteinen van beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid:	1.25 kg/l
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in volume:	31%
Vaste stof gehalte in gewicht:	53%

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Kleefvrij:	1,5 uur
Hanteerbaar:	3 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	12 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
165 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
50 µm

THEORETISCH VERBRUIK
2 lagen van 6 m²/l per laag.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Aanbrengen zonder primeronderlaag op een oude chloorrubberverf (na reiniging) of op een uitgeharde en droge betonondergrond (maximum vochtgehalte 5%). Let wel: vermits Fassiclor geen waterdichtingsproduct is moet de betonondergrond waterdicht zijn!

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Indien nodig verdunnen met Thinner 22.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
De eerste laag bij voorkeur met de kwast aanbrengen, eventueel wat verdund met Thinner 22.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Verdunnen met ca. 10 - 20% Thinner 22. Nozzle: 018 / Druk: 200 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Indien nodig verdunnen met Thinner 22.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Thinner 22

OPMERKINGEN
Bij gebruik in zwembaden, vooral tijdens het airless verspuiten, is het aan te raden een masker te dragen wegens de beperkte ventilatie. Zwembaden en andere onderwatertoepassingen mogen na behandeling met Fasssiclor pas gevuld worden na minimaal 14 dagen uitharden. Te vroeg contact met water kan vroegtijdig verkleuring, verkrijting en blaasvorming veroorzaken. Oude coatings alleen behandelen indien deze in goed conditie en compatibel zijn. In geval van twijfel dient eerst een test uitgevoerd te worden. Het bouwkundig ontwerp van het zwembad dient in overeenstemming te zijn met de desbetreffende bouwkundige vereisten. De chemische balans van het zwemwater dient in balans te zijn (pH, water hardheid, alkaliteit, enz.). Speciale waterbehandelingsmethode (zout, ozon, enz,.) dienen vooraf gecontroleerd te worden op mogelijke aantasting van het coatingsysteem. Een specialist in zwembadwaterbehandeling dient vooraf geraadpleegd te worden voor nadere informatie voordat het coatingsysteem wordt aangebracht.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	580 g/l
VOC readymix:	640 g/l
VOC categorie:	A/h
VOC limiet:	750 g/l
Vlampunt:	40 °C
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 05/12/2016

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu