HOME STUC

BETONLOOK MADE EASY

TECHNISCHE FICHE : HOME STUC BETONSTUC

BESCHRIJVING

"HOME STUC Beton Stuc" is een kant en klare microcement die dankzij zijn innovatieve formule, geladen met nano VOS-vrije additieven en harsen, zowel exclusief als duurzaam is. Bij het maken van dit product wordt de "GreenBuilding" filosofie gehanteerd. Door zijn flexibiliteit heeft u door het gebruik van de "HOMESTUC" Beton Stuc veel minder kans op barsten dan bij een traditionele stuc.
Verkrijgbaar in 2 texturen: Fijn en Middel. Speciaal voor u aangekleurd onze unieke HOME STUC kleuren.

VERBRUIK

Het verbruik van "HOME STUC Beton Stuc" per laagdikte is ongeveer:

- Middel ± 0.7 kg / m2
- Fijn ± 0.3 kg / m2

VERPAKKING

"HOME STUC Beton Stuc" is verkrijgbaar in 3Kg, 5Kg en 10Kg (Elk in zowel fijn/middel korrel)

VOORDELEN

- Grote weerstand tegen slijtage
- Ondoordringbaar voor de doorgang van water, vet en oliën in combinatie met de vernis. (Niet geschikt voor stilstaand water zoals b.v.: zwembaden.)
- Vermijd de opeenhoping van bacteriën en schimmels
- Eenvoudig in onderhoud
- Naadloze afwerking
- Uitstekende hechting
- Hoge mechanische weerstand.
- Stabiel tegen ultraviolette stralen

OPSLAG

De houdbaarheid van "HOME STUC Beton Stuc" is 12 maanden, mits bewaard in originele en ongeopende verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren en niet blootstellen aan het milieu.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegeven bevatten.

VOORZORGMAATREGELEN

HOME STUC "Beton Stuc" bevat cement. Vermijd contact met ogen en huid, evenals inademing van stof. Het gebruik van een masker wordt aanbevolen bij het mengen. Gebruik rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C noch boven de 30°C.
Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

NOTE / DISCLAIMER

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijde worden nageleefd.

GEBRUIK

“HOME STUC Beton Stuc” is geschikt voor het bedekken en verfraaien van plafonds, muren en vloeren van commerciële en woonruimten zoals: Winkels, kantoren, restaurants, lobby's, tentoonstellingszones, woningen, garages, bedrijfspanden, industriële magazijnen, meubels, planken, werkbladen, enz.
Gezien de hoge hechtkracht op bijna alle soorten ondergronden zoals beton, tegels, steengoed, terrazzo, hout, metaal enz. Ze maken het de ideale decoratie oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie, waardoor overlast en sloopkosten worden vermeden eerdere materialen zonder niveaus te verhogen.
Volg bij het aanbrengen steeds het HOME STUC stappenplan. Maak eerst gebruik van onze HOME STUC primer alvorens de HOME STUC Beton Stuc aan te brengen. Werk daarna steeds af met de HOME STUC vernis voor extra bescherming.

TECHNISCHE DATA

Type: gebruiksklaar microcement.

Pasta dichtheid: ± 1.300 kg/m3.

Vaste stofgehalte: 74,1%

Gebruikstijd van het mengsel: ± 60 min.

Hechtingsweerstand (UNE-EN 13892-8: 2003): ⩾ 2N/mm2

Granulometrieën:

- Middel LU: ± 300 µm
- Fijn LU: ± 80 µm

Druksterkte (UNE-EN 13892-2: 2003):

- Middel LU ⩾ 30 N/mm2
- Fijn LU ⩾ 35 N/mm2

Buigsterkte (UNE-EN 13892-2: 2003):

- Middel LU ⩾ 9 N / mm2
- Fijn LU ⩾ 10 N / mm2

Bepaling van de transmissiesnelheid van vloeistof water (UNE-EN 1062-3: 2008) W2

Volgens UNE-EN 13813: 2003

- Middel LU Klasse: C30 F7 A22 B2
- Fijn LU-klasse: C35 F10 A22 B2